

Produktdatablad

Flügger Wood Tex Dækkende

Flügger

Produktbeskrivelse

Flügger Wood Tex Dækkende giver en superdækkende stærk overflade og er det bedste valg, hvis man ikke ved hvad der er benyttet tidligere.

- Superdækkende og stærk overflade
- Bedste valg i forbindelse med skift af produkt
- God vedhæftning til tidligere behandling



Produktanvendelse

Flügger Wood Tex Dækkende indgår i systembehandlingen "Wood Tex", og anvendes udendørs som Top Coat på nye og tidligere behandlede lyse træarter, herunder tryk- og vakuumimpregneret træ.

Anvendes på bygningskonstruktioner som tagudhæng, gavlbeklædninger og træfacader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, velkonstrueret og tidligere malebehandling skal være bæredygtig. Forvitret overflade, løse malingslag og nedbrudt træ skal være grundigt afrenset.

Påføring

Omrøres før brug. Påføres med pensel eller rulle. Størst holdbarhed opnås ved to påføringer.

Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning.

Fugtindhold i træ må maks. være 12 % ± 3 på vinduer og døre, og 18% på udhæng hegn og beklædning

Tekniske data

Type:	Plastalkydbaseret træbeskyttelse
Massefylde:	1,30 kg/liter
Glans:	20, halvmat
Tørstof:	Vægt %: 52 Vol %: 36
Rækkeevne:	Uhøvlet træ: 6-8 m ² /liter pr. behandling Høvlet træ: 10-12 m ² /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: +5°C. Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal benyttes ufortyndet
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe

Miljø og sikkerhed:

Nøgle: WT DAEK

Se sikkerhedsdatablad

Januar 2014

Tjek altid, at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk

Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com tlf. +45 76 30 33 80.